



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

Технологическая карта

Марка: Бетонит Плюс 15

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

Грунт-эмаль (краска) для бетонных полов и асфальта

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная быстросохнущая матовая грунт-эмаль для бетона и асфальта, производится на основе сополимеров винилхлорида с добавлением износостойких пигментов и наполнителей, пластификаторов и целевых добавок в органических растворителях. Применяется для устройства тонкослойных полов промышленного и гражданского назначения внутри помещений и на улице. Покрытие обладает высокой светостойкостью, атмосферо-, водо-, хим- и солестойкостью, выдерживает прямое воздействие растворов минеральных кислот, а также дорожные реагенты и ГСМ. Покрытие из 2–3 слоев эмали, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного и холодного климата не менее 5–7 лет внутри помещений (в зависимости от степени подготовки поверхности). Значительным преимуществом покрытия являются низкие временные и трудозатраты при устройстве пола, возможность нанесения материала при отрицательных температурах –15°C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносится на: пескобетонную стяжку, мозаичный бетон, брекчию, тротуарную и мозаичную плитку, магнезиальный бетон, кирпич, асбоцемент.

Применяется для защиты бетонных, асфальтобетонных полов и асфальта промышленного и гражданского назначения:

- складов, ангаров, холодильников, морозильников;
- цехов;
- многоэтажных парковок, гаражных комплексов, автосервисов, автомастерских и т. д.;
- торговых, выставочных, спортивных залов; жилых, общественных, административных зданий.

Предназначена для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах с усовершенствованными типами покрытий и повышенной нагрузкой, в том

числе для взлетно-посадочных полос аэродромов, а также для нанесения защитно-декоративных покрытий на бордюрное ограждение проезжей части, при проведении ремонтных работ. Используется для нанесения разметки на полимерные наливные полы и спортивные покрытия, покрытия из резиновой крошки и EPDM-гранул.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 12, 25 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -10°C до +35°C и влажности не более 70%. влажности воздуха не выше 80%, Температура материала: от +10°C до +25°C.

Подготовка поверхности:

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой с влажностью основания не более 4%, очищенной от грязи, пыли, замасленных участков и остатков непрочной держащейся старой краски. Не допускается выпадение осадков во время нанесения.

Подготовка материала:

Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции, предпочтительно дрелью в течение 2–3 минут до полного поднятия всех компонентов со дна тары. Перед применением при необходимости эмаль разбавить до рабочей вязкости растворителями: У-Растворитель, смесью Уайт-спирита с Бутилацетатом в соотношении 3:1 не более 10% от массы эмали.

Способ нанесения:

Наносить тонким слоем меховым валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. В помещениях с повышенной влажностью и водной активностью при выборе яркого насыщенного цвета рекомендуется запечатать окрашенную поверхность полимерным лаком Бетонит Лак или Бетонит Лак 50 в 1–2 слоя после полного высыхания последнего слоя краски.

Теоретический расход:

0,20–0,35 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Рекомендуемая толщина одного слоя:

80–100 мкм. Общая толщина сухой пленки 200 мкм, мокрой – 500 мкм.

Время высыхания при температуре 20°C:

20–30 минут. Нанесение последующих слоев допускается сразу после высыхания предыдущего: через 20–30 минут – зависит от толщины слоя и температуры воздуха.

Ввод в эксплуатацию при температуре 20°C:

После нанесения последнего слоя эмали через 1 час – легкая пешеходная нагрузка, через 1–3 суток –

механическая нагрузка на основание, через 5–7 суток – полная механическая и химическая нагрузка.

Температура эксплуатации:

От –40°С до +70°С.

Очистка инструментов:

У-Растворитель, Уайт-спирит, Бутилацетат.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Хранить и транспортировать при температуре от –30°С до +40°С. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов в закрытой таре – 6 месяцев с даты изготовления. Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.