



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

БЕТОНИТ ЛАК М (Kraskoff Pro) – матовый лак для минеральных поверхностей

- универсальный
- быстросохнущий
- стойкий к УФ-излучению
- может наноситься при температуре до -20°C
- прост и удобен в применении без специального оборудования
- матовый, эффект мокрого камня

Однокомпонентный быстросохнущий органорастворимый лак для бетона, камня, кирпича и других минеральных поверхностей на основе акрилового сополимера и алкидной смолы с добавлением матирующих и целевых компонентов в смеси органических растворителей.

Лак глубоко проникает в структуру материала, пропитывает и упрочняет поверхность. Образует прочную износостойкую пленку, которая защищает основание от негативного воздействия внешней среды. Обладает повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, не желтеет под прямыми солнечными лучами.

Атмосферостойкая структура позволяет применять лак для защиты фасадов зданий в условиях различных климатических зон.

Не изменяет естественную фактуру поверхности, создает матовую пленку с эффектом «мокрый камень». Длительно сохраняет первоначальный декоративный вид и защитные свойства.

Основные области применения

Используется для защитно-декоративной отделки поверхностей, испытывающих атмосферную и механическую нагрузку, в помещениях, «под навесом», на улице на объектах:

- фасады зданий;
- полы с повышенной нагрузкой;
- бордюры;
- архитектурные композиции из натурального и искусственного камня;
- элементы интерьера.

Подготовка основания к нанесению

Основание бетона и камня для нанесения лака Бетонит Лак М должно быть чистым, сухим (влажность не более 5%), обеспыленным. Не допускаются замасленные участки, которые невозможно удалить при подготовке. Не должно содержать на поверхности цементного (известкового) молочка. Непосредственно перед нанесением первого слоя лака поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

Вертикальные бетонные поверхности: камень, кирпич, шифер и т. п. – очистить жесткой

пластиковой щеткой.

Подготовка состава к нанесению

Перед использованием тщательно перемешать для поднятия матирующего компонента со дна тары и равномерного распределения взвеси в составе лака. Периодически перемешивать в процессе работы.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком, безвоздушным или воздушным распылением в 1–2 тонких слоя, не допуская луж на поверхности, чтобы матирующая добавка равномерно распределялась в верхнем тонком слое, создавая матовый эффект.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от –20°С до +35°С и влажности не более 80%.

Послойная сушка при температуре 20°С: 4–6 часов, зависит от температуры и влажности основания.

При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями: Сольвент, Бутилацетат, У-Растворитель.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

После нанесения последнего слоя лака: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 3 суток – полная механическая нагрузка на основание.

Расход

0,20–0,25 кг/кв.м в зависимости от пористости основания.

Тара

Купить Бетонит Лак М можно в ведрах по 9, 18 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от –40°С до +35°С в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Однородная полуматовая или матовая поверхность
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее	15–40
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	25–35
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см, не менее	40
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	24
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С, ч, не более	4

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.