



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРВУД ПАРКЕТ СПЕЦ (Kraskoff Pro) – алкидно-уретановый паркетный лак для дерева

- износостойкий и ударопрочный
- вибростойкий
- эластичный
- глубоко проникающий
- высокоадгезионный
- глянцевый

Мастервуд Паркет Спец – однокомпонентный лак на основе алкидно-уретановой смолы в смеси органических растворителей с сиккативом и функциональными добавками.

Применяется для защитно-декоративной отделки деревянных полов, в т. ч. спортивных, паркета и других деревянных поверхностей.

Паркетный лак при нанесении на дерево проникает на 1–3 мм в зависимости от плотности древесины и образует химическую связь с целлюлозными волокнами, что обуславливает крайне прочное сцепление с поверхностью и упрочнение верхнего слоя древесины. Основные характеристики: износостойкий, быстротвердеющий, обладает хорошей эластичностью и при этом высокой прочностью, выдерживает вибрационные и ударные нагрузки.

Специальный паркетный лак образует гладкое глянцевое покрытие.

Основные области применения

Наносится на: дерево, паркет, ламинат, фанеру.

Паркетный лак для дерева применяется внутри помещений для финишной отделки деревянных полов, в т. ч. на спортивных объектах.

Мастервуд Паркет Спец предназначен для эксплуатации в помещениях с высокими истирающими нагрузками на паркет и дерево при пешеходных нагрузках.

Применяется на следующих объектах:

- спортивные, тренажерные, футбольные, гимнастические залы;
- образовательные и медицинские учреждения;
- торговые, выставочные, жилые, административные помещения;
- пищевые предприятия, производственные и складские помещения;
- внутренние деревянные стены, окна, панели, лестницы, перила, ограждения, двери.

Может использоваться для обновления и защиты паркета и ламината без предварительного грунтования и циклевания.

Подготовка основания к нанесению

Мастервуд Паркет Спец наносить на чистую, сухую, шлифованную древесину.

Поверхность очистить от старого лакокрасочного покрытия, потемнений, масляных пятен, обеспылить, промыть, высушить. При наличии плесени и синевы обработать

специальными составами.

Грунтование не требуется. При необходимости щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью лака и сухих опилок (древесной пыли). После высыхания (через 6–8 часов) зашкурить и обеспылить.

Подготовка состава к нанесению

Материал готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить У-Растворителем, Уайт-Спиритом или Сольвентом не более 5%.

Способ нанесения

Наносить Мастервуд Паркет Спец в 1–3 или более тонких слоя кистью, валиком, распылением. Количество слоев зависит от плотности дерева и назначения помещения. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от +5 до +25°C и влажности не более 80%. Температура материала: от +5°C до +25°C. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Если при нанесении промежуточных слоев в лак для паркета попал мусор, волокна от валика и т. п., при необходимости провести межслойную шлифовку: зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.

Время высыхания при температуре 20°C: 6 часов. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями: У-Растворитель, Уайт-Спирит, Сольвент, Ксилол, протереть сухой ветошью.

После нанесения последнего слоя лака: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 4–6 суток – полная механическая нагрузка на основание. Срок службы: не менее 5 лет.

Расход

0,10–0,14 кг/м² на один слой, зависит от структуры и состояния поверхности, метода нанесения.

Тара

Купить Мастервуд Паркет Спец можно в ведрах по 18 кг и 4,5 кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и воздействия влаги.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре вдали от отопительных приборов при температуре от –40°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Однородная прозрачная коричневая жидкость с фиолетовым оттенком
-------------	---

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5) °С, с	70-80
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	53±3
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С, ч, не более	6
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С	от –60°С до +80°С

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.